

Masilla Plástica Titanium FL

Sistema Ultra High Solids.

Masilla Plástica basada en Resina Poliéster de alto desempeño.

MASILLA
LIVIANA.

IDEAL PARA RELLENO Y
ACABADO.

CON ALTA
FACILIDAD DE
LIJADO.



TP-300 FL



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso Específico:	0,8 - 0,95 g/cc
Relación de Mezcla:	40 partes TP-300 - 1 parte DC-012L
Reacción Exotérmica:	3 - 5 minutos
Secado para Lijar:	10 - 15 minutos
Presentación:	- litro - galón - canecas (5 galones)
Componentes:	Resinas poliéster Aditivos Pigmentos Talcos
Tiempo de Vida Útil:	6 meses
Abrasión Taber:	Min. 7%

PRODUCTOS AUXILIARES:

- Endurecedor BPO Peróxido de Benzoilo DC-012L.

CARACTERÍSTICAS:

- La masilla poliéster TP-300 proporciona un fácil lijado empleando lija # 120, ahorrando significativamente el uso de lijas.
- Proporciona excelente adherencia sobre sustratos ferrosos y no ferrosos. El producto es libre de tack superficial lo que facilita su lijado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La masilla poliéster liviana de reparación automotriz TITANIUM ofrece una alta lijabilidad (empezar con lija #120) lo que permite al usuario un ahorro significativo de lijas y un menor esfuerzo para lijar. Su textura cremosa permite una fácil y rápida aplicación tanto en superficies pequeñas como superficies grandes.

USOS:

- Para usar en partes imperfectas durante el proceso de enderezada del vehículo.
- Para un acabado liso y terso con alto brillo, aplique el fondo TITANIUM según las necesidades, luego aplique el color deseado utilizando los tintes BA y al final recubra con los Barnices Automotrices de Pinturas Unidas.
- Excelente adhesión a diferentes sustratos como hierro negro, plástico y superficies con modificaciones como galvanizados.
- Cumple sobremedida con las exigencias del mercado automotor, proporcionando buena resistencia mecánica y química para brindar una herramienta importante en el segmento de enderezada en carrocerías del parque vehicular.

APLICACIÓN:

- Elimine los contaminantes con diluyente.
- Use la cantidad adecuada acorde a la imperfección.

ALMACENAMIENTO:

- Almacene el producto en lugares ventilados y evite la exposición directa al sol.
- Mantenga a temperaturas entre 5 y 30°C.



NOTA:

Tapar los recipientes bien después de usar. El catalizador DC-012L taparlo bien y alejarlo de secante de cobalto porque podrían generar una reacción peligrosa debido a su reactividad.

PRECAUCIONES:

- No adicione más endurecedor del especificado. Mezcle vigorosamente los dos componentes antes de aplicar.
- Nunca aplicar con temperaturas por debajo de 5°C.



ATENCIÓN
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
 Nocivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec