



**SECADO
EXTRA RÁPIDO.**



**ADHERENCIA GARANTIZADA SOBRE HIERRO NEGRO,
ZINC, ALUMINIO, GALVANIZADO.**

9090 AR ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento de alto performance diseñado para ser utilizado como primer anticorrosivo sobre metales ferrosos y no ferrosos optimizando la adherencia del acabado a aplicar. Caracterizado por su rápido secado permitiendo la pronta aplicación del acabado.

Se recomienda la aplicación de una mano sencilla (50 a 75 micras) de película húmeda para proporcionar excelente adherencia sobre los sustratos correspondientes.

Proporciona un secado extra rápido, con un tiempo de secado al tacto de 10 minutos y para lijar de 1 hora bajo condiciones climáticas promedio.

Para el lijado utilizar lija #240 o #280. Este producto no debe ser mezclado con ningún otro tipo de pintura.

PRECAUCIONES:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
- Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de Resina:	Resina alquídica modificada.
Peso Específico:	5.1 – 5.3 kilos/galón.
Secado libre polvo a 25°C:	Máximo 10 minutos.
Secado para lijar a 25°C:	Máximo 1 hora.
Método de Aplicación:	Pistola airless.
Diluyente para aplicación:	Reductor Universal 403.
Dilución para aplicación:	Máximo 200%
Composición:	Resina alquídica modificada, pigmentos, extendedores, aditivos inhibidores de la corrosión, promotores de adherencia y solventes aromáticos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se debe considerar que el sustrato a proteger debe de estar libre de grasas, aceites y otros agentes contaminantes para poder alcanzar óptimos resultados.

RENDIMIENTO:

Presenta un alto rendimiento permitiendo diluir 1 galón de producto con 2 galones de diluyente 403 de Unidas



NU 1263

ATENCIÓN

Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.



Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %