



Promotor de adherencia®

Sistema Ultra High Solids.

Promotor de adherencia para plásticos.

**IDEAL PARA TODO
TIPO DE PIEZAS
PLÁSTICAS.**

**FAVORECE LA
ADHERENCIA
DE ACABADOS.**

**UN SOLO
COMPONENTE.**



PU-1139B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Compuesto de derivados de resinas de poliolefina y solventes aromáticos. De un solo componente, de imprimación fácil, rápida y sencilla, listo al uso para el pintado de todos los plásticos habituales.

Existe una presión creciente en todos y cada uno de los talleres concesionarios, por la reparación de las partes y piezas plásticas que cada día aumentan en los automóviles fabricados a nivel mundial, dado a que el mercado es cada día más exigente por la variedad de plásticos que se presenta en los vehículos en general, Pinturas Unidas ha desarrollado un imprimante o promotor de adherencia el cual le ahorra a usted el trabajo de la identificación del plástico o sustrato, convirtiendo al PROMOTOR DE ADHERENCIA PU-1139B en un primario Universal.

PRESENTACIÓN:

1 litro.



CARACTERÍSTICAS:

- El PU-1139B promueve la adherencia al plástico, al fondo o a la pintura, brinda seguridad para que el acabado o pintura no se vea afectada o deteriorada con el tiempo, debido al desprendimiento de la película de poliuretano. La superficie de plástico puede ser rígida, flexible o muy flexible.
- El PU-1139B es de fácil aplicación, secado rápido, bajo espesor y de color transparente.
- Para todo tipo de taller, primario universal de un solo componente.
- Listo al uso, no requiere dilución. Su viscosidad en aplicaciones es de 12 a 14 segundos a 25°C Copa Ford #4.
- Se aplica con pistola de pulverización 40 - 50 PSI
- Pistola de succión 1.8mm
- Pistola gravedad 1.4mm
- Número de manos 1
- Espesor de película máxima 8 a 10 micras o una mano húmeda.
- Para ser recubierto el secado debe ser de 5 minutos como máximo, mientras la superficie esté húmeda no permita que seque.
- No necesita ser pulido.



NU 1263

ATENCIÓN
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
 Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

USOS:

- Puede ser repintado directamente con cualquier sistema de acabado recomendado de la línea Titanium.
- Si requiere conservar el acabado texturado o rugoso de una superficie plástica, use el sistema Titanium en colores sólidos, bicapas o Tricapas sobre el promotor de adherencia PU-1139B directamente.
- Si persigue un acabado liso y terso con alto brillo, recubra la superficie con el promotor de adherencia PU-1139B y luego aplique el fondo Titanium al final recubra con cualquier sistema de acabado, liso o sólido, bicapa o tricapa.

SECADO:

- Cubrir con Primer poliuretano dentro de los primeros cinco minutos

APLICACIÓN:

- Elimine los contaminantes con limpiador para plásticos.
- Aplique limpiador antiestático con un paño de tela de algodón que no desprenda pelusa o hilos.
- Aplique una mano húmeda de 8 a 10 micras.
- Espere 5 minutos y proceda a aplicar el fondo PU-650B/PU-651B/PU654B/PU-658B.
- Para superficies rígidas no se requiere la flexibilización del fondo de Poliuretano Titanium.

RELACIÓN DE MEZCLA:

- Promotor de adherencia PU-1139B listo al uso.

GUÍA DE PLÁSTICOS		
Rígidos	Flexibles	Muy Flexibles
PVC	PVC	PVC
PUR	PUR	PUR
GRP (FIBERGLASS)	POLIURETANO	ESPUMAS DEPOLIURETANO
ABS	PP/EPDM	(SOFT POLYURETHANES)
POLICARBONATO	POLIPROPILENO	
PBT		
POLIAMIDA		
No requiere la adición de flexibilizantes	Requiere la adición de flexibilizantes	Requiere la adición de flexibilizantes

De no tener a la mano los materiales como limpiadores de plásticos y el eliminador de electricidad, aditivo antiestático. Lave la superficie con abundante agua y jabón diseñado específicamente para vehículos con PH neutro, seque con aire proveniente de la manguera a una presión no mayor de 20Lbs.

Recuerde si usted seca con un paño directamente la superficie plástica y no tiene un solvente no polar o no conductor de electricidad, hágalo muy suavemente y no con excesiva presión o ligereza pues el plástico se cargará de electricidad estática y el polvo, las pelusas u otros contaminantes se adherirán a la superficie a pintar generándole mucha molestia.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec