



# Laca Nitrocelulosa

Acabados Automotrices.



**ACABADO  
DE ALTA CALIDAD.**



**SECADO EXTRA  
RÁPIDO.**

**800 a 870**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto elaborado con resina alquídica en combinación con resinas de nitrocelulosa, aditivos, pigmentos, solventes orgánicos, aromáticos y ésteres.

## USOS:

Producto desarrollado para repintado de vehículos, decorar muebles de madera y proteger artefactos metálicos (ferrosos y no ferrosos), ofrece una amplia gama de colores mezclables entre sí brindando un secado extremadamente rápido, excelente dureza y resistencia química.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- El sustrato a pintar debe estar libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
- Usar Fondo para laca.
- Lijar usando lija #360 o #400.
- Aplicar la pintura con el color seleccionado hasta alcanzar el cubrimiento adecuado.

## PRECAUCIONES EN EL USO:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

<b>Tipo de Resina:</b>	Resina nitro-alquídica.
<b>Contenido de Sólidos:</b>	35 - 45%
<b>Peso Específico:</b>	3.5- 4.5 Kilogramos /galón.
<b>Viscosidad a 25°C:</b>	50 - 60 poises.
<b>Secado Libre Polvo a 25°C:</b>	5 - 6 minutos.
<b>Secado Libre Huella a 25°C:</b>	30 minutos.
<b>Método de Aplicación:</b>	Pistola convencional.
<b>Diluyente para Aplicación:</b>	Reductor Universal 403.
<b>Dilución para Aplicación:</b>	150 %
<b>Presentación:</b>	Galón.
<b>Precauciones en el Uso:</b>	Mantener bien cerrado el envase.

## APLICACIÓN:

Se aplica de 2 - 3 manos con intervalos de 10 minutos.



NU 1263

**ATENCIÓN**  
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.  
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.  
 Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec)